



HEYTex[®] sign blackout/banner



Das Bannermaterial für doppelseitige Werbebotschaften.

Im Sieb-, Digitaldruck oder in der Folienbeschriftung wird Ihre Werbebotschaft mit HEYTex[®] sign blackout von allen Seiten sichtbar. Mit Materialbreiten von bis zu 500 cm wird Ihr Werbeauftritt im Innen- und Außenbereich zum beidseitigen Erlebnis.

The banner material for one-sided and double-sided advertising.

In screen printing, digital printing or decoration with self-adhesive vinyl your advertising slogan will be visible from all sides with HEYTex[®] sign blackout. With material widths up to 500 cm, your advertising presence will have an all-round visual effect - indoors and outdoors.

Kommen Sie groß raus. Nur mit HEYTex[®].
 Make it big. Only with HEYTex[®].



Materialeigenschaften / material properties

· geeignet für Lösungsmittel-, Ecosolvent-, Latex-Tinten	· suitable for solvent, ecosolvent and Latex inks
· geeignet für UV-härtende Tinten	· suitable for UV curable inks
· einseitig bedruckbar	· printable on one side
· beidseitig bedruckbar	· printable on both sides
· witterungsbeständig	· weather resistant
· UV-beständig	· UV stabilized
· schwerentflammbar	· flame retardant
· schweißbar	· weldable

Anwendungsgebiete / applications

· Fahnen	· flags
· Billboards	· billboards
· Banner	· banner
· Objekt- und Messestandgestaltung	· object and trade fair design
· Displays am POS, etc.	· displays at POS, etc.

Technische Daten / technical data

Art.	Art. No.										
		PRODUCTION WIDTH IN CM	SOLVENT ECOSOLVENT	UV CURABLE	LATEX	PRINTABLE ON BOTH SIDES	WEATHER RESISTANT	UV STABILIZED	WELDABLE		
blockout for digital printing	H5512-0026	500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
blockout FR B1/M2	H3512-0026	500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
banner for digital printing	H2520-0292	500	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	

	H5512-0026 blockout for digital printing	H3512-0026 blockout FR B1/M2	H2520-0292 banner for digital printing
Trägergewebe base fabric	<i>DIN ISO 2076</i> Markenpolyester trade mark polyester	Markenpolyester trade mark polyester	Markenpolyester trade mark polyester
Bindung weave	<i>DIN ISO 9354</i> L 1/1	L 1/1	L 1/1
Garnfeinheit yarn	<i>DIN EN ISO 2060</i> 1100/1100 dtex	1100/1100 dtex	1100/1100 dtex
Gewebegewicht base fabric weight	<i>DIN EN 12127</i> ca. 160 g/m ² approx. 4.7 oz/yd ²	ca. 165 g/m ² approx. 4.8 oz/yd ²	ca. 160 g/m ² approx. 4.7 oz/yd ²
Beschichtung coating material	beidseitig PVC both sides PVC	beidseitig PVC both sides PVC	beidseitig PVC both sides PVC
Flächengewicht total weight	<i>DIN EN ISO 2286-2</i> ca. 760 g/m ² approx. 22.4 oz/yd ²	ca. 760 g/m ² approx. 22.4 oz/yd ²	ca. 540 g/m ² approx. 15.9 oz/yd ²
Zugfestigkeit tensile strength	<i>DIN EN ISO 1421</i> 2200/2200 N/5 cm 251.2/251.2 lbs/inch	2600/2300 N/5 cm 296.9/262.7 lbs/inch	2300/2200 N/5 cm 262.2/251.2 lbs/inch
Weiterreißfestigkeit tear resistance	<i>DIN 53363</i> 200/200 N 45/45 lbs	250/250 N 56.2/56.2 lbs	220/220 N 49/49 lbs
Schweißnahthaftung welding adhesion	<i>IVK 3.13</i> mind. 100 N/5 cm at least 11.4 lbs/inch	mind. 100 N/5 cm at least 11.4 lbs/inch	mind. 70 N/5 cm at least 7.9 lbs/inch
Brennverhalten flame retardancy	<i>DIN 4102</i> –	schwerentflammbar B1/M2 flame retardant B1/M2	–
Lackierung top coat	tripliert, matte Speziallackierung matt topcoat	matte Speziallackierung matt topcoat	glänzende Speziallackierung glossy topcoat

Die in den Materialblättern angegebenen technischen Daten sind Erfahrungswerte aus laufenden Produktionen und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Sie beziehen sich auf die gelieferte Ware im Ursprungszustand ohne Ver- und Bearbeitung durch den Kunden. Das Zurverfügungstellen der Daten erfolgt nur zu Informationszwecken und dient lediglich als Anhaltspunkt. Es befreit den Kunden nicht davor, vor Ver- und Bearbeitung des Produkts eine selbständige Prüfung auf Eignung für den vom Kunden vorgesehenen Einsatzzweck und der daraus folgenden Haftung vorzunehmen. Geringfügige Farbschwankungen vorbehalten; RAL-Farben in Anlehnung.

The technical data given in the material data sheets are empirical values from current production and do not constitute any agreement concerning the nature and quality of goods. They refer to the goods supplied in the original state without any processing by the customer. The data are provided for information only and constitute just reference values. The customer is not released from conducting his own comprehensive tests concerning suitability for the use intended by the customer and any liability resulting from this before processing the product. Colours are subject to slight variations. References made to RAL are indications only.

Heytex Bramsche GmbH
Heywinkelstr. 1
49565 Bramsche
Germany
Tel. +49 5468 778-0
Fax +49 5468 778-319
info@heytex.com

Heytex Neugersdorf GmbH
Nordstr. 2
02727 Ebersbach-Neugersdorf
Germany
Tel. +49 3586 7807-0
Fax +49 3586 7807-10
info@heytex.com

Heytex Technical Textiles (Zhangjiagang) Co. Ltd.
32, Xinjing (Middle) Road, Dongqu Avenue Junction
Zhangjiagang Economic and Development Zone
(South Zone)
Jiangsu 215618
P.R. China
Tel. +86 512 5699 1001
Fax +86 512 5699 1002
china.office@heytex.com